

Contreplaqué de bois dur

Le contreplaqué indonésien est composé de placages de bois dur issus d'essences tropicales et parfois d'essences de plantations.

Il convient pour des applications aussi bien intérieures qu'extérieures selon le choix du collage qui peut être WBP (résistant à l'eau bouillante) ou MR (résistant à l'humidité).

L'excellente qualité des placages extérieurs bien poncés facilite l'application de peinture ou d'autres revêtements. L'utilisation la plus courante du contreplaqué standard (non filmé) est le revêtement intérieur et extérieur.

Nous fournissons aussi des panneaux dont les deux faces sont lisses grâce à un film phénolique. Ces panneaux sont couramment utilisés pour le coffrage béton. Pour la carrosserie, il existe aussi un panneau avec un côté lisse et l'autre côté recouvert d'un profil antidérapant.

Le contreplaqué indonésien est livré certifié FLEGT. Il est donc exempté des obligations de la diligence raisonnable EUTR, ce qui le rend très attractif.



Fepcopy BB/CC MR



Fepcopy BB/CC WBP



Fepcoplex A/A



Fepcoveb A/A

Caractéristiques

Composition	Placages de bois dur
Collage	MR conforme EN-314-2, Classe 1 WBP conforme EN-314-2, Classe 3
Humidité	EN-322, ca. 8% - 12%
Densité	ca. 650 kg/m ³
Tolérances	EN-315 Perpendicularité: 1mm/m1 Largeur et longueur: ± 3.5mm Epaisseur nominale: minimum = $t - (0.4 + 0.03t)$ et maximum = $t + (0.2 + 0.03t)$



La marque de la
gestion forestière
responsable



Contreplaqué de bois dur

Epaisseurs	Nombre de plis	Nombre de pièces par colis	
		RAW	FILM
3.6mm	3	250	--
4mm	3	225	75
5mm	3	180	--
5.5mm	3	165	--
6mm	5	150	130
8mm	3/5	110	100
9mm	5	100	95
10mm	5	90	--
12mm	5/7	75	70
15mm	7/9	60	55
18mm	7/9/11/13	50	45
21mm	11	--	40
22mm	9	40	--
24mm	13	--	35
25mm	11	36	--
27mm	13	--	30
30mm	13/15	30	27
40mm	23	22	--

Le saviez-vous?

Nous soutenons activement le « 1 Million Trees Programme » sur l'île de Bornéo. Ce projet aide les petits cultivateurs à tirer un revenu de la plantation d'arbres et de la gestion des forêts.

Suivez ce lien

<http://fairventures.org/worldwide/1mtrees-borneo/> pour de plus amples informations ou pour soutenir ce projet.



Qualité	Dimen- sions (cm)	Col- lage	Epaisseurs (mm)																
			3	3.6	4	5	5.5	6	8	9	10	12	15	18	21	22	24	25	27
Fepcopy BB/CC	244 x 122	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	244 x 122	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 125	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 125	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	214 x 122	MR												•					
Fepcopy BB/CC	214 x 122	WBP												•					
Fepcopy BB/CC	305 x 153	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	250 x 125	WBP			•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoweb A/A	250 x 125	WBP							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy OVL&better	275 x 100	MR	•																